

ОТК ООО «Лемарк»

141503, МО, Солнечногорский район,
г. Солнечногорск,
ул. Бутырский тупик, д.1
тел. 8(495) 221 63 36



Паспорт качества

Наименование продукции **Декоративный бумажнослойный пластик (HPL)**

Марка HPL LeMark LabGrade 014 Sh 3050*1300*6,5

ЗАКАЗ № _____ Клиент _____
Количество листов (шт.) _____ Общая площадь (м²) _____
Номер партии 27.02.13.1

Результаты контрольных испытаний

Параметр	Требование ТУ 2256-001-68946326	Результат анализа
Контрольные испытания		
1. Устойчивость к кипячению в воде	а) увеличение массы не более 2% б) увеличение толщины не более 2,5 % в) Не должно быть вздутий, расслоений, заметных невооруженным глазом.	а) 0,7 % б) 0,6% в) соответствует
2. Гидротермическая стойкость лицевой поверхности	Не должно быть трещин, вздутий, расслоений	Соответствует
3. Термическая стойкость поверхности при 180 °С	Не должно быть никаких изменений поверхности и цвета	Соответствует
4. Устойчивость к прижиганию сигаретой	Не должно быть изменений цвета, трещин и вздутий	Соответствует
Периодические испытания		
5. Стойкость к загрязнению: 24 часа	Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.	Без изменений
	Кислота лимонная 10%-ная по ГОСТ 908.	Без изменений
	Бензин автомобильный по ГОСТ 2084.	Без изменений
	Ацетон технический по ГОСТ 2768	Без изменений
	Чай по ГОСТ 1938. Кофе по ГОСТ Р 51881.	Без изменений Без изменений
10 минут	- раствор гидроксида натрия 25%	Без изменений
	- перекись водорода 30%	Без изменений
	- концентрированная уксусная кислота 30%	Без изменений

Примечания: _____

Дата изготовления 27.01.13 Срок хранения 12 месяцев

Лаборант-контролер (подпись) / _____ / _____ Дата проверки _____